



BLUESEAL®
Local solution, global service

1717

Empaquetadura para bombas

Empaquetadura innovadora de puro hilo de Nomex® Dupont

La empaquetadura 1717 Blueseal en fibra termostable Nomex® DuPont, proporciona una resistencia al calor excepcional y al mismo tiempo mantiene un excelente control de las fugas y un bajo consumo de energía. La 1717 está hecha de fibra resistente pero delicada con los ejes o los casquillos. Fácil de usar, controla las fugas de manera efectiva. La empaquetadura 1717 de Nomex® ofrece alta confiabilidad en las aplicaciones más exigentes. Es resistente al calor y no se vitrifica, como suele ocurrir con las empaquetaduras comunes de hilo sintético. Excelente para fábricas de papel, incluso a las altas velocidades del eje.

Datos Técnicos

Resistencia Química	Ph 1 - 13
Limite de Temperatura	290°C
Limite de Velocidad	10 m/sec.

Aplicaciones

Para uso en bombas, screener, refinadores, pulpers y todas las aplicaciones rotativas en fábricas de papel o fabrica con bombas de lodo.

Industrias

Plantas de pulpa y papel, acerías, plantas de depuración de agua, ecc...



- Excelente control de fugas con bajos costos de mantenimiento y simplificación de inventario
- Blanca, no mancha
- Significativamente más fuerte de las empaquetaduras de fibra de PTFE, en aplicaciones de alta velocidad
- Resiste a los daños por sobrecalentamiento o vitrificación de la fibra
- Delicado con los ejes y las camisas

Packaging

Dimensión		Confección	Longitud mt/kg
1/8	3	1	68,5
-	4	1	43,8
3/16	5	1	28
-	6	1	19,5
1/4	6,4	1	17,1
5/16	8	1	10,9
5/16	8	2	10,9
3/8	9,5	1	7,8
3/8	9,5	2	7,8
-	10	1	7
-	10	2	7
7/16	11,1	2	5,7
-	12	2	4,8
1/2	12,7	2	4,3
9/16	14	2	3,6
5/8	16	2	2,7
5/8	16	4	2,7
11/16	18	4	2,2
3/4	19	4	2
	20	4	1,8
7/8	22	4	1,5
	24	4	1,2
1	25,4	4	1,1



LLORENS
Suministros Industriales S.L.
www.llorensuministros.eu

OFICINA: C/Benicassim, 32bajo
46026 CASTELLAR-VALENCIA
TALLER: Pol. Ind. Font de Mussa, C/ Les Covetes, 4G
46450 BENIFAIO-VALENCIA
Tel. +34 963564 191 - E-Mail: llorens@llorensuministros.com

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

Technical Data reflects results of laboratory tests and is intended to indicate general characteristics only. Since many actual application circumstances are beyond Blueseal knowledge and/or control, the product user must determine the suitability of the products it intends to use for its particular purpose and assume all risks and liabilities in connection therewith.

BLUESEAL® DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

